

聚酰亚胺 PI 材料性能表

项 目	测试方法	单 位	温 度	SJ-211
密度	GB/T1033(A)	g/cm ³		1.56
拉伸强度	GB/T-1040C I 型	Mpa	23℃	48
断裂伸长	GB/T-1040C I 型	%	23℃	3.3
弯曲强度	GB/T9341	Mpa	23℃	62
简支梁冲击强度	GB/T1043 3#	KJ/m ²	23℃	22
洛氏硬度	GB/9342-88		23℃	30
摩擦系数	GB/T3960			0.12
热变形温度	GB/T1634	℃		>280
备 注	上表所提供数据，系经由粉末冶金法模压直接成型所得型材，再加工成测试条件进行测试所得。			